

Спецификация качества на деревянные поддоны

Перечень допускаемых отклонений по качеству древесины и изготовления поддонов:

- Тупой обзол со счищенной корой, острый обзол со счищенной корой не более 30% ширины доски по всей длине доски. только на досках верхнего настила, при соответствии параметров длины и толщины досок;

Перечень недопустимых дефектов по показателям качества древесины и изготовления поддонов:

- Острый обзол;
- Наличие плесени, гниль, труха, несчищенная кора;
- Посторонний запах, следы от обуви, вредители (насекомые, грызуны и т.д.) и следы их жизнедеятельности;
- Сломанная поперек или по диагонали доска;
- Отсутствие любого элемента поддона, расколотые шашки;
- Поддон с неправильной геометрической формой, расшатанность в местах пересечения;
- Сколы на всех досках верхнего настила, шириной скола свыше 2 см., и размером по длине доски более 30 см;
- Раскрытые незакрепленные трещины на средних досках верхнего настила размером по длине доски свыше 40 см;
- Сколы на шашках в глубину более 2 см с обнажением гвоздя;
- Сколы на досках нижнего настила в глубину свыше 1,5 см и размером по длине доски более 30 см;
- Трещины на досках нижнего настила, -продольные раскрытые не закрепленные по длине более 40 см;
- Элемент доска/шашка состоящая из двух и более частей;
- Поддоны во льду и в снегу;
- Выступающие гвозди с любой из сторон;
- Нарушение геометрии шашек;
- Сквозные зазоры между соприкасающимися деталями;
- Поддоны не очищенные от опила и бахромы;